

MERİNO, ETCİ İRKLAR X MERİNO, AKKARAMAN ve İVESİ MELEZİ (F₁ ve G₁) KUZULARIN DERİLERİNİN SANAYİ İÇİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİİNİN ARAŞTIRILMASI *

M. Emin TEKİN¹

Ali AKMAZ¹

Ramazan KADAK²

Halil AKÇAPINAR⁴

Süleyman BÖLER³

The important skin and leather characteristics of Turkish Merino purebred and mutton breeds x Turkish Merino, Akkaraman and Awassi crossbred (F₁ and B₁) lambs.

SUMMARY

This study was carried out to investigate the skin and leather characteristics of Merino purebred (M), Lincoln (L) x M F₁, L x (L x M) B₁, M x (L x M) B₁, Hampshire Down (HD) x M F₁, HD x (HD x M) B₁, German Blackheaded Mutton (GBM) x M F₁, GBM x (GBM x M) B₁, GBM x Akkaraman (Akk) F₁, GBM x (GBM x Akk) B₁, HD x Akk F₁, HD x (HD x Akk) B₁, GBM x Awassi (Aw) F₁, GBM x (GBM x Aw) B₁, HD x Aw F₁, HD x (HD x Aw) B₁ crossbred ram lambs. Six skin of lambs, which were approximately 5 months old and 45 kg of live weight, in each group were used in study.

The skins were tanned as to the standards of TSE and to the routine methods used in Turkey Leather Industry. The raw skin traits (skin weight, wool length, wool yield, fat percentage and skin area), the chemical traits (the ratios of chrome oxide, moisture and ash and pH degree) and physical traits (thickness, the strength of breaking, cracking and bursting and the elongation percentage) were analyzed in study. The results were generally in accordance with standards. For the most of traits investigated in study, the differences between groups were statistically significant.

Consequently, the leathers of every genotypes were good quality, but those of LxM F₁, Lx(LxM) B₁ ve Mx(LxM) B₁ crossbred lambs had the highest quality among the leathers that were evaluated in this study.

KEY WORDS : Lamb, skin and leather characteristics.

GİRİŞ

Dericiliğin Anadolu'da uzun bir geçmişi vardır. Yalvaç ve Urfa'da, yaklaşık bin yıldan beri dericilik yapıldığı bildirilmektedir. Osmanlı imparatorluğunun yükselme döneminde, artan zenginlik herşeye kalite getirmiştir. Hayvan kalitesi artmış, bu ham deriye de yansımıştir. Kaliteli hamderi ile kaliteli deri eşyası üretilmiştir. Daha kaliteli mal üretmek için teknoloji geliştirilmiştir. Gerileme döneminde, birçok şeyle olduğu gibi, ham deri ve deri eşya kalitesi de düşmüştür. Teknoloji ise olduğu yerde kalmıştır.

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, tekrar bir gelişme ve canlanma dönemi başlamıştır. Bugün; ülkemiz, kaliteli deri ürünlerile dünya deri endüstrisi ile yarışabilecek durumdadır. Birinci kalite giysilik deri üretiminde, Türkiye ilk üç ülkeden (Türkiye, İspanya, İtalya) birisidir. Özellikle küçük baş olmak üzere, hamderi üretimi bakımından Türkiye önemli bir konumdadır. Nitekim, son bilgilere göre (20) yılda 17.4 milyon adet küçük baş derisi üretilmektedir. Türkiye, AT ülkeleri ile karşılaşıldığında, küçük baş ham deri üretiminde birinci sırada; ihracatta, imalat sektörleri arasında ikinci sırada yer almaktadır (7, 17). Ancak, Türkiye dericilik sektörü, giysilik deri üretiminde kullandığı küçük baş ham derilerin sadece % 26'sını iç piyasadan karşıtlarken, % 74'ünü ithal etmektedir (20).

Koyun yetişirciliğinde ekonomik önemi olan verimler et, süt ve yapajıdır.

*: Bu araştırma, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na desteklenmiştir.
1: S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Konya.
2: Hayvancılık Merkez Araş. Enstitüsü Müdürlüğü, Konya.
3: Dericilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik-İstanbul.
4: A.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Bu araştırma, Merinos (M), Lincoln (L) x M F₁, L x (L x M) B₁, M x (L x M) B₁, Hampshire Down (HD) x M F₁, HD x (HD x M) B₁, Alman Siyah Başlı Etçi (ASB) x M F₁, ASB x (ASB x M) B₁, ASB x Akkaraman (Akk) F₁, ASB x (ASB x Akk) B₁, HD x Akk F₁, HD x (HD x Akk) B₁, ASB x İvesi (Iv) F₁, ASB x (ASB x Iv) B₁, HD x Iv F₁, HD x (HD x Iv) B₁ melez kuzuların derilerinin, deri sanayii için önemli özelliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, her genotipten, yaklaşık 5 aylık yaşındaki ve 45 kg canlı ağırlıktaki 6'sar kuzunun derisi kullanılmıştır.

Deriler işlenmesi, TSE standartlarına göre ve Türkiye Deri Sanayiinde uygulanan rutin metodlarla yapılmıştır. Araştırmada, ham deri ve yapaj özellikleri (Ağırlık, yapajı uzunluğu, yapajı miktarı, yağ oranı ve alan verimleri), kimyasal özellikler (krom oksit, rutubet ve küll oranları ile pH değerleri) ve fiziksel özellikler (kalınlık, kopma, patlama ve çatlama dayanımları ve uzama yüzdesi) analiz edilmiştir. İncelenen bütün özellikler bakımından, genotiplerde elde edilen sonuçlar, genel olarak standartlara uygun bulunmuştur. Genotipler arası farkların çoğu, istatistik olarak önemlidir.

Sonuçta, bütün genotiplerin derilerinin giysiliye uygun olduğu; ancak, incelenen çoğu özellikler bakımından LxM F₁, Lx(LxM) B₁ ve Mx(LxM) B₁ melezlerinin en kaliteli deri verdikleri kanaatine varılmıştır.

ANAHTAR KELİMEler: Kuzu, hamderi ve mamül deri özellikler.

Et üretimi yanında, bir yan ürün olarak elde edilen deri ise; yerli ırklarımızda, bazan yapajdan daha önemli bir konuma geçmektedir.

Derinin kalitesi, deriden elde edilecek geliri etkiler. Farklı koyn ırkları ve genotiplerinin derileri kalite yönünden farklılıklar arzeder. Dolayısı ile koyn ırklarını verimler yönünden karşılaştırırken, diğer verimleri yanında, deri kalitesinin de bilinmesi faydalı olabilir. Yerli koyn ırklarımızın, bazı etçi ırklar ile yapılan çeşitli melezlemelerinden elde edilen kuzuların deri yapısının ve kalitesinin bilinmesi, bu melezler ile ilgili değerlendirmeleri etkilemesi bakımından önem taşımaktadır. Diğer taraftan, Türkiye'de, dericilikle ilgili olarak, ham deri özellikleri üzerinde bazı çalışmalar (4, 6, 11, 16) yapılmış olmakla birlikte, işlenmiş deri özellikleri üzerinde, sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmıştır (5, 24).

Bu araştırma, saf Merinos ve Merinos, Akkaraman ve İvesi yerli ırklarının Alman Siyah Başlı Etçi, Hampshire Down ve Lincoln Longwool Etçi ırkları ile melezlenmesinden elde edilen F₁ ve G₁ genotipindeki kuzuların derilerinin, deri sanayii için önemli özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Literatur Bilgisi

Deri kalitesi bakımından, genotipler arasında farklılıklar olduğu gibi değişik çevre faktörleri de deri kalitesini etkilemektedir. Yazıcıoğlu (35), derin yapısına etki eden faktörler; iç faktörler (irk, birey, yaş, cinsiyet, laktasyon, vücut nahiyesi vb.) ve dış faktörler (beslenme, bakım, iklim, hastalıklar vb.) olarak iki grupta incelemektedir. Morkaraman, Dağlıç ve Kivircik koyn derileri üzerinde yapılan bir çalışmada (24), giysilik deri ve süet için en uygun derinin Kivircik derisi olduğu, bunu Morkaraman

ve Dağlıç İrkının derilerinin takip ettiğini tespit etmişlerdir. Yakalı (33), yün veya kıl ile deri özellişi arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu; yün incelikçe ve sıklaşıkça derinin porozlığını, zayıfladığını, çift ciltlilik ve mukavemetisizlik başladığını; dolayısı ile Akkaraman ve İvesi gibi kaba-karışık yapaklı ırkların derilerinin, Merinos gibi ince ve sık yapaklı ırkların derilerine göre çok daha kaliteli ve değerli olduğunu bildirmiştir. Andersen ve ark.(3), derinin, deraltı dokuları ile bağlantısının, aynı yaştáki erkeklerde kastre edilmiş erkeklerde göre daha sağlam olduğunu; derinin böğründeki doku çatlağı alanlarının erkek ve 5 aylık yaştáklarede, kastre ve 12 aylık yaştáklareden daha düşük olduğunu bildirmiştir. Yine, erkeklerin derilerinin dişlerinkinden, kışırıklarının laktasyonda olanlarından daha kalın ve kaliteli olduğu; derinin yaşıla birlikte genellikle kalınlaşlığı bildirilmektedir (15, 35).

Öncü (19), küçük baş hayvan ham derilerinin uğradığı zararları; bakım-besleme hataları, nokra delikleri, kırkım yaraları, yağlı boyası ve katranla işaretleme hataları, dikenli tel yaraları, mezbahada kesim yaraları ve kötü konservasyon şeklinde sıralamaktadır. Kesimhane koşulları ve tabaklama işlemleri, deri kalitesini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Deriler, gerek genotip gereksiz çevresel etkiler yönünden çok kaliteli bile olsalar, kesimhane şartları veya tabaklama işlemleri uygun değilse, yine istenilen gelir elde edilemez. En yaygın ve sık görülen deri hatalarının, kesim anında ve hayvanın ölümünden sonra ortaya çıktığı; kesim sırasında ortaya çıkan kesilme, yırtılma ve sıyrıklar, deride kızışma ve çürümeler için uygun ortam oluşturduğu, kesim hataları ile zamanında korunmaya alınamamasından oluşan hamlaklılığın onarılması mümkün olmayan temel kusurlar olduğu bildirilmekte ve kaliteli deri üretimi için, hem kesimhane şartlarının iyileştirilmesi, hem de tuzlama, güneşlendirme, bohçalama, balyalama, depolama ve taşıma işlemlerinin uygun şekilde yapılması gereği ileri sürülmektedir (5, 9).

Deri kalitesi üzerine, hastalıkların etkisi de önemlidir. Deri kalitesini olumsuz yönde etkileyen hastalıklar, ya mikrobiyal (çiçek gibi) ya da paraziterdir (demodiciosis, miyasis ve hipodermosis gibi). Bu hastalık etkenleri, hayvanın sağlığında önemli bir problem yaratmadığı halde, derinin işlenmesi sırasında ortaya çıkmaktan ve derinin kalitesini düşürmeye, dolayısı ile geliri azaltmaktadır (6, 10).

Ham ve işlenmiş deri özellikleri üzerinde yapılan araştırmalarda, Romanov koyunu ve melezlerinin derilerinde ham alan 53-58 dm², işlenmiş alan 45-52 dm² ve yapaklı uzunluğu 58.3-65.5 mm arasında bulunmuştur (13). Azerbaycan'da, Karabağ koyunları, karabağ erkek kuzuları ve Balbass koyun derilerinde, sırasıyla, deri ağırlığı 2.45, 1.94 ve 3.23 kg, ham deri alanı 76.6, 72.7 ve 74.7 dm² ve budanmış işlenmiş deri alanı 54.6, 54.0 ve 67.6 dm² bulunmuştur (2). Morkaraman, Akkaraman ve Dağlıç koyun derilerinde, sırasıyla, ağırlık 4.2, 3.3 ve 2.5 kg, deri alanı 74, 58 ve 48 dm² bulunmuş, ham deri ağırlığı ile deri alanı arasındaki korrelasyonlar önemli bulunmuştur ($r=0.74$). Ayrıca, ham deri alanı ile işlenmiş deri alanı arasında önemli ilişki tespit edilmiş ($r=0.52$), işlenmiş alanın ham alandan daha büyük olduğu bildirilmiştir (5). Finisaj uygulanmamış yarı-mamül büyük baş derilerde yağ, kül, Cr₂O₃, rutubet oranları ve pH değerleri, sırasıyla, % 6.5, 4.9, 3.5, 16.4 ve 3.8; kopma dayanımı 212 kgf/cm², uzama yüzdesi % 81 olarak bulunmuştur (8).

Australya ve Fin Koyunu derilerinde yapılan bir çalışmada, gerilim mukavemeti bakımından koyun derisinin uzunluğuna doğru çekildiğinde, enine gerdirmeye göre daha dayanıklı olduğu tespit edilmiş, karın, boyun ve sağrı bölgelerinde, uzunluğuna kopma değeri bakımından bulunan farklılık istatistik olarak öneşiz bulunmuş; uzunluğuna kopma noktası değeri yükseldikçe, enine mukavemetin belirgin olarak azaldığı bildirilmiştir (14).

Türk standartlarından TS 171 (25), yün uzunluğu 2 cm'ye kadar olan ham derileri 'tola', 5 cm'ye kadar olanları 'kırkım', 5 cm'den yukarı olanları ise 'yapaklı' olarak isimlendirmektedir. TS 4115 (26), giysilik koyun derilerinde nemin en çok % 18, Krom oksitin en az % 2.5, pH değerinin en az 3.5, kopma dayanımının en az 100 kgf/cm², uzama yüzdesinin en çok % 60, sıraç çatlamasının en az 15:7 (=2.14) kgf/mm, deri patlamasının en az 20:10 (=2.0) kgf/mm olması gerektiğini bildirmektedir.

Uluslararası standartlar (1, 32), ayakkabı yüzük derilerinde yağın en az % 5-16, krom oksitin en az % 2.5, PH'nin en az 3.5, kopma dayanımının en az 200 kgf/cm², uzama yüzdesinin en fazla % 80 olması gerektiğini bildirmektedir. Ayrıca, koyun ham derilerinde yağ oranının % 5-30 arasında değiştiği bildirilmektedir (22).

MATERİYAL ve METOT

Araştırmada kullanılan ham deriler; Konya, Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yürütülen, Etçi İrkler x Türk Merinosu, Akkaraman ve İvesi melezleme projesinden elde edilmişdir. Materyel, 1 saf, 7 F1 ve 7 G1 melez olmak üzere toplam 15 genotip grubundan, yaklaşık 5 aylık yaşta ve 45 kg canlı ağırlıkta kesilen, erkek kuzu derilerinden oluşmuştur. Araştırmada, her genotipten 6'şar deri kullanılmıştır. Derilerin işlenmesinde kullanılan kimyasal maddeler ve işlenme, Dericilik Araştırma Enstitüsü tarafından, diğer ilgili kuruluşlarla anlaşma yapmak suretiyle temin edilmiştir. Fiziksel test deneyleri ve kimyasal analizler için Türk Henkel firmasının imkanlarından yararlanılmıştır.

Metot

Kuzuların yüzülmesi ile elde edilen ham derilerin isıları, ortamın isisi ile eşitlenmekten hemen sonra tuzlanarak asılmak suretiyle gölgede kurutulup, soğuk hava deposunda istiflenmiştir. Deriler daha sonra, Dericilik Araştırma Enstitüsü'ne nakledilmiştir. Derilere burada, tekrar düşük oranda tuz ve naftalin ile takviye koruma yapılmıştır.

Ham Derilerin İşlenme Yöntemi

Derilerin işlenmesinde, literatürde belirtilen limitler içerisinde uygulanmıştır (1, 18, 19, 23, 27). Uygulanan metot, tüm deri sektöründe kullanılan rutin işlenme metodudur. Bu metoda göre, yapılan işlemler ana başlıklar halinde sunlardır:

A- Derilerin yumuşatılması ve temizlik işlemleri: Ön ıslatma ve ıslatma, kireçle ve sodyum sülfür ile ar (temizlik, kilların düşürülmesi), kavaleta (eteleme), kireç giderme, sama, sırcanın sıyrılarak temizlenmesi (son mekanik temizlik), yağ giderme ve piklaj işlemleridir. Bu aşamada, her deri örneğinde ağırlık, yapaklı uzunluğu, yağ yüzdesi, alan verimleri, kavaleta artışı ve yapaklı miktarlarının ölçümü yapılmıştır. Yağ analizi için ham derilerin herbirinin kuyruk bölgesinden numuneler alınmıştır. Derilerin kalite sınıflaması, TS 4873'e (26) göre yapılmıştır.

B- Debagat (Sepileme) İşlemleri: Derilere krom sepi uygulanmıştır. Buradaki işlemler; banyoda Cr₂O₃ uygulaması, bazifikasiyon, krom retenaj, nötralizasyon ve yıkamadır (sepi maddelerinden temizleme).

C- Finisaj (derinin mekanik bitirme işlemleri): Bu aşamada boyama, retenaj, yağlama, tavlama (nemlendirme), iskefe, kuru dolaplama, gergef, finisaj, astar kat boyası, orta kat boyası, ridrolak katı, cila katı işlemleri yapılmıştır.

Kimyasal Analizler: Mamül derilerde krom oksit, rutubet ve kül oranları ile pH değerlerini ölçmek üzere yapılan kimyasal analizler için, mamül derilerin herbirinin standart bölgelerinden deriler kesilerek 15'er g'lilik numuneler alınmıştır.

Fiziksel Testler: Bu testler, mamül derilerde yapılmıştır. Testlerin yapılmasında TS 236'ya (28), Materyal almında TS 4113'e (29) uyulmuştur. Bu kısımda ayrıca TS 4115 (26), 4117 (30) ve 4131 (31) no'lulu standartlardan yararlanılmıştır.

İstatistik analizlerde, Basit Varians Analizi metodu ve Duncan testi kullanılmıştır (12, 21). Ayrıca, inceLENEN özelliklerin birbirleri ile ilişkileri, genotip ayırmayı yapmaksızın, tüm derilerde analiz edilmiştir.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Ham Deri Özellikleri: Derilerin ham deri ve yapaklı özelliklerine ait bulgular Tablo 1'de verilmiştir. İncelenen tüm özelliklerde, gruplar arası farklar önemli ($p<0.001/0.01$) bulunmuştur. Deri ağırlığı, yapaklı uzunluğu,

alan verimi ve yapağı miktarında en yüksek, kavaleta artlığında ise en düşük değerleri LxM F₁ ve Lx(LxM) G₁'ler göstermiş; bunları ASBxAkk F₁ ve ASBx(ASBxAkk) G₁'ler izlemiştir. HDxM F₁ melezleri, deri ağırlığı, yapağı uzunluğu, yağ oranı, ham alan, bitmiş alan, ve yapağı miktarı yönünden düşük kavaleta artığı yönünden yüksek değerler göstermiştir. Diğer genotipler, bunlar arasında yer almışlardır. Bütün genotiplerde elde edilen alan verimleri, Karabağ koyunları (2) ile Akkaraman'da (5) elde edilen değerlere benzerken, Morkaraman ve Dağlıç'larda (5) ve Romanov melezlerinde (13) bulunan değerlerden yüksektir. Bitmiş alanın

ham alandan yüksek olması, Artan'ın (5) bulgularına benzerken, başka ülkelerdeki bildirilerden (2, 13) farklılık göstermektedir. Araştırmada, Merinos derisi dışındaki bütün deriler TS 171'e (25) göre 'yapağılı' (en iyi) sınıfına girmektedir. Ham derilerde % 15.87-25.27 arasında bulunan yağ oranları, Sarkar'ın (22) bildirdiği sınırlar arasındadır.

İncelenen özelliklerden deri ağırlığı ile, yağ oranı hariç, diğer özellikler arasında önemli korrelasyon bulunmuştur (Tablo 2). Buna göre deri ağırlığı, diğer ham deri özelliklerinin tahmininde önemli bir kriter olmaktadır. Deri ağırlığı ile alan verimleri arasında ve ham alan ile bitmiş alan verimleri arasında tesbit edilen önemli korrelasyonlar, Artan'ın (5) bulguları ile uyum içindedir. Yapağı uzunluğu ile yapağı miktarı arasındaki ve alan verimleri ile yapağı miktarı arasındaki korrelasyonlar da önemli bulunmuştur.

Tablo 2: Derilerin Hamderi ve Yapağı Özellikleri Arasındaki Korrelasyonlar (n=84).

	Deri ağırlığı (kg) X ± Sx	Yapağı Uzun. (cm) X ± Sx	Yağ Oranı (%) X ± Sx	Ham alan (dm ²) X ± Sx	Bitmiş alan (dm ²) X ± Sx	Kavaleta ağırlığı (g) X ± Sx	Yapağı miktarı (g) X ± Sx
Merinos	6	3.42 ± 0.15 bcd	3.93 ± 0.12 f	21.55 ± 1.37 abcd	67.00 ± 0.96 cd	80.0 ± 2.00 abcd	895.80 ± 13.55 bcd
LxM (F ₁)	6	4.17 ± 0.10 ab	10.03 ± 0.10 bc	18.85 ± 1.95 bcd	80.50 ± 1.50 a	84.6 ± 1.12 ab	1112.30 ± 21.07 bcd
Lx (LxM)(G ₁)	5	4.50 ± 0.22 a	13.38 ± 1.62 a	18.16 ± 1.84 bcd	79.60 ± 2.78 a	86.8 ± 0.80 a	1167.60 ± 15.83 bcd
MX (LxM)(G ₁)	6	3.42 ± 0.08 bcd	7.37 ± 0.25 de	17.35 ± 2.14 de	70.00 ± 2.87 bcd	73.3 ± 3.96 cde	850.00 ± 22.37 bcd
HDXM (F ₁)	6	2.95 ± 0.18 d	5.13 ± 0.30 ef	15.87 ± 2.36 e	66.33 ± 2.01 cd	72.0 ± 1.93 a	1158.30 ± 16.70 a
HDX (HDXM)(G ₁)	6	3.25 ± 0.21 bcd	5.18 ± 0.18 ef	23.93 ± 0.99 abc	69.33 ± 2.17 cd	71.6 ± 1.74 de	1008.30 ± 52.30 bc
ASBxM (F ₁)	6	3.17 ± 0.10 cd	5.30 ± 0.31 ef	19.82 ± 2.35 abcd	75.67 ± 4.83 ab	78.6 ± 4.06 abcd	891.70 ± 23.88 bcd
ASBX (ASBXM)(G ₁)	5	3.10 ± 0.10 cd	6.12 ± 0.29 ef	18.00 ± 0.78 cde	62.20 ± 2.13 d	68.4 ± 1.60 e	900.00 ± 15.83 bcd
ASBxAkk (F ₁)	6	3.83 ± 0.10 b	10.52 ± 0.85 bc	21.42 ± 1.07 abcd	79.50 ± 4.01 ab	82.6 ± 3.45 abc	975.00 ± 54.38 bcd
ASBX(ASBxAkk)(G ₁)	4	3.88 ± 0.31 b	10.93 ± 1.95 bc	21.63 ± 1.11 abcd	67.75 ± 3.79 cd	69.0 ± 3.11 e	1012.50 ± 7.74 ab
HDX Akk (F ₁)	6	3.08 ± 0.08 cd	9.55 ± 0.39 cd	23.03 ± 1.60 abcd	75.33 ± 3.41 abc	82.0 ± 3.66 abc	825.00 ± 11.19 d
HDX(HDXAkk) (G ₁)	4	3.00 ± 0.00 cd	6.05 ± 0.66 ef	20.03 ± 1.80 abcd	65.25 ± 2.65 d	68.0 ± 2.94 e	825.00 ± 14.45 d
ASBx Iv (F ₁)	6	3.25 ± 0.17 bcd	12.25 ± 0.43 ab	24.22 ± 1.25 ab	70.00 ± 3.03 bcd	76.0 ± 3.50 bcd	841.70 ± 15.35 cd
HDX Iv (F ₁)	6	3.67 ± 0.33 bc	10.77 ± 0.87 bc	25.27 ± 1.59 a	79.50 ± 1.97 ab	81.0 ± 1.98 abcd	925.00 ± 6.29 bcd
HD (HDxIv)(G ₁)	6	3.42 ± 0.39 bcd	7.53 ± 1.08 de	24.30 ± 2.71 ab	70.17 ± 2.70 bcd	74.6 ± 3.04 cde	941.70 ± 34.44 bcd
Onem		***	**	***	***	***	***

***: (P<0.001), **: (P<0.01), -: Önemsiz. a, b, c: Aynı sütunuda farklı harf taşıyan gruplar arası fark önemlidir (P<0.05).

Tablo 1: Derilerin Hamderi ve Yapağı Özelliklerine Alt Ortalamaları ve Önem Kontrolü Sonuçları.

Kimyasal Özellikler: Derilerin kimyasal analizlerine ait bulgular, Tablo 3'te verilmiştir. Tablo incelendiğinde, kimyasal özelliklerden kül oranı dışındaki özellikler bakımından, genotipler istatistik olarak farklı değerler göstermiştir. Elde edilen bulgular, TSE (26) ve uluslararası standartlara (1, 18, 22, 32) uygundur. Ancak, Merinos ve LxM F₁'lerde bu oran az da olsa sınırlı altına düşmektedir. Genellikle, kıl follikül sayısının fazla olması ve corium elyafının gevşek ve diğerlerine göre az bulunması, Merinos'larda gevşek ve boşluklu bir deri ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuç, Yakalı'nın (33) bildirdikleri ile uyum göstermektedir. Kül miktarının yüksek oluşu, derilerin iyi reteneaj aldığı göstermektedir. Derilerin krom alma oranları, HDxM F₁ ve HDx(HDXM) G₁'lerde en üst düzeye ulaşmıştır (% 3.13). En düşük değeri ise Merinos (% 2.32) ve LxM F₁'ler göstermiştir. Krom alma yönünden, Hampshire Down irkının etkisi açıkça görülmekte ve Merinosların bu konudaki zayıflığını kapatmaktadır. Rutubet oranları ile pH değerleri bakımından, genotipik farklılıklar, teknik yönden önemsizdir. Araştırmadan elde edilen rakamlar, işlenilinin iyi yapıldığını kanıtlamaktadır. Bütün deri ömeklerinde % 10.50-14.03 arasında bulunan rutubet oranları, ideal seviyededir (1, 18, 22, 26, 32).

Fiziksel Özellikler: Derilerin fiziksel test sonuçları Tablo 4'te verilmiştir. Fiziksel özelliklerde genel olarak, kopma, çatlama ve patlama dayanımlarında elde edilen sonuçlar, TSE standartına (28) uygun, uzama yüzdesi kısmen, standartın negatif şekilde üzerindedir. Bunun sebebi, Yakalı ve Dikmelik'in (34) bildirdiği gibi, araştırma materyalinin genç hayvan derisi olmasından olabilir. Çünkü, kuzularda deri lifleri ergin koynullardaki kadar organize olmuş ve gelişimini tamamlamamış durumdadır. Kopma dayanımı testlerinden alınan sonuçlar, Eskolin ve ark.'nın (14) bildirdikleri ile uyum göstermektedir. HDxM F₁ ler, kalın derilere sahip olmakla beraber, kopma dayanımı zayıftır (64.01 kgf/cm²) ve TSE standartından (26) düşüktür. Ayrıca, uzaması fazla (% 94); çatlama ve patlama dayanımı zayıf tip olduğu anlaşılmaktadır. Kopma, çatlama ve patlama dayanımları yönünden ASBxAkk melezleri (F₁ ve G₁) düşük değerler gösterirken, HDx(HDXM) G₁ ve diğer İvesi melezleri nisbeten yüksek değerler göstermiştir.

Fiziksel özelliklerin birbirleri ile ilişkileri Tablo 5'te verilmiştir. Kalınlık ile kopma dayanımları arasında önemli, negatif ilişkiler bulunmaktadır. Yani, deri kalınlığı arttıkça kopma dayanımı düşmektedir. Kalınlık ve kopmanın paralel ve dik değerleri arasındaki önemli pozitif ilişkiler, beklenen sonuçlardır.

Tablo 3. Derilerin Kimyasal Analizine ait Ortalamalar ve Önem Kontrolü Sonuçları.

Gruplar	n	$\text{Cr}_2\text{O}_3(\%)$ $X \pm Sx$	Kül (%) $X \pm Sx$	Rutubet (%) $X \pm Sx$	pH $X \pm Sx$
Merinos	6	2.32 ± 0.05 d	4.83 ± 0.19	11.12 ± 0.26 bc	4.05 ± 0.022 f
LXM (F_1)	6	2.38 ± 0.42 cd	5.17 ± 0.33	13.48 ± 0.97 ab	4.30 ± 0.000 de
LX (LXM)(G_1)	4	2.80 ± 0.07 abcd	4.38 ± 0.73	14.03 ± 1.33 a	4.30 ± 0.041 de
MX (LXM)(G_1)	6	2.83 ± 0.06 abc	5.45 ± 0.47	13.38 ± 0.43 ab	4.32 ± 0.031 cde
HDXM (F_1)	4	3.13 ± 0.03 a	5.07 ± 0.08	12.27 ± 0.62 abc	4.37 ± 0.033 bcde
HDX (HDXM)(G_1)	6	3.07 ± 0.05 ab	4.87 ± 0.33	11.68 ± 0.27 bc	4.28 ± 0.031 e
ASBX M (F_1)	5	2.52 ± 0.03 cd	5.12 ± 0.27	10.62 ± 0.23 c	4.32 ± 0.058 cde
ASBX (ASBX)(G_1)	5	2.60 ± 0.05 bcd	5.28 ± 0.44	10.96 ± 0.45 c	4.44 ± 0.093 bc
ASBX Akk (F_1)	4	2.70 ± 0.04 abcd	4.58 ± 0.15	11.33 ± 0.25 bc	4.58 ± 0.048 a
ASBX(ASBX)(G_1)	4	2.73 ± 0.06 abcd	4.33 ± 0.52	10.73 ± 1.02 c	4.43 ± 0.033 bcd
HDX Akk (F_1)	5	2.68 ± 0.05 abcd	3.66 ± 0.26	10.76 ± 0.32 c	4.48 ± 0.049 ab
HDX(HDXAkk) (G_1)	4	2.70 ± 0.02 abcd	5.40 ± 0.30	12.85 ± 0.45 abc	4.40 ± 0.010 bcde
ASBX İv (F_1)	6	2.68 ± 0.03 abcd	4.85 ± 0.35	12.10 ± 0.53 abc	4.43 ± 0.021 bcd
HDX İv (F_1)	5	2.78 ± 0.07 abcd	4.70 ± 0.18	10.50 ± 1.47 c	4.46 ± 0.040 b
HD (HDXİv)(G_1)	4	2.58 ± 0.07 bcd	4.10 ± 0.41	11.20 ± 0.96 bc	4.38 ± 0.025 bcde
Önem		**	-	**	***

***: ($P<0.001$), **: ($P<0.01$), -: Önemsiz. a, b, c: Aynı sütunda farklı harf taşıyan gruplar arası fark önemlidir ($P<0.05$).

Paralel uzama ile dik uzama arasında önemli, negatif ilişki ($r=-0.38$) bulunmuştur. Sırça çatlaması ile deri patlaması arasında da önemli, pozitif ilişki ($r=0.80$) bulunmuştur. Paralel ve dik kopma ile, patlama ve çatlama arasında da önemli, pozitif ilişkiler bulunmuştur. Yani, derinin kopma dayanımı ne kadar yüksekse, patlama ve çatlama dayanımları da o kadar yüksek olmaktadır.

Tablo 5: Derilerin İncelenen Fiziksel Özellikleri Arasındaki Korrelasyonlar (n=74).

	Paralel (P)	Dik (D)	Paralel Kalınlık	Dik Kalınlık	Paralel Kopma	Dik Kopma	Paralel Uzama	Dik Uzama	Çatlama
Kalınlık (D)	0.85***	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopma (P)	-0.32**	-0.31**	-	-	-	-	-	-	-
Kopma (D)	-0.26*	-0.36**	0.69***	-	-	-	-	-	-
Uzama (P)	0.10-	0.12-	0.01-	0.32**	-	-	-	-	-
Uzama (D)	0.14-	0.12-	0.13-	-0.16-	-0.38**	-	-	-	-
Çatlama	0.32**	0.43***	0.69***	0.65***	0.06-	0.14-	-	-	-
Patlama	0.19-	0.27*	0.66***	0.73***	0.15-	0.08-	0.80***	-	-

***: $P<0.001$, **: $P<0.01$, *: $P<0.05$, -: Önemsiz.

Teknik açıdan; önemli ya da önemsiz olsun, üzerinde durulan çoğu özelliklerde genotipler arasında tesbit edilen farklar, istatistik olarak önemlidir. Bu durum, deri özelliklerinde genotipler arasında farklar olduğunu bildiren literatür bilgilerine uyum göstermektedir (22, 24, 33, 35).

SONUÇ

Dericilik yönünden, bütün genotiplere ait örneklerin, giysilik deri için uygun oldukları; ancak, kalite yönünden iyi deri veren melezlerin sırası ile LxM F_1 , LX(LxM) G_1 ve Mx(LxM) G_1 melez kuzu derileri olduğu; bunları, HDx(HDXM) G_1 ve HDx(HDXiv) G_1 'lerin izlediği sonucuna varılmıştır.

KAYNAKLAR

- 1- Anonymus, Pocket Book for the Leather Technologist, second ed. BASF, Aktiengesellschaft. D-6700, Ludwigshafen.
- 2- Abdullaev GG, Abdullaev MV, Losev GG (1989) Sheep skin of Meat-Wool-Milk Sheep from Azerbaijan. Zootekniya, 9, 69-71. ABA,
- 3- Andersen MK, Field RA, Riley ML, Mc. Cormick RJ, Snowder GD, Bailey DG (1991) Effects of age, castration and season on difficulty of pelt removal in lambs. J. Anim. Sci., 69 (8) 3284-3291.
- 4- Artan ME (1982) Atatürk Yılı Kurban Derileri İslah Çalışmaları. İ.U. Vet. Fak. Derg., 8 (1) 1-88.
- 5- Artan ME (1983) Ham ve İşlenmiş Koyun Derileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma. İ.U. Vet. Fak. Derg., 9 (2) 38-46.
- 6- Artan ME, Dağlıoğlu S (1983) Büyükbaba Kurban Derileri Üzerinde Bir Araştırma. İ.U. Vet. Fak. Derg., 9 (1) 31-38.
- 7- Artan ME (1991) The place of Turkish leather industry within European Community, its future and the possibilities for its competition with the industry in European Community. Int. Symp. on Production of Hides, Skins, Wool and Hair. 2-6 November 1991. p.n.: 2-7. Adana-Turkey.
- 8- Artan ME, Dağlıoğlu S, Uzunören N, Berkün A, Fırat U (1992) Büyükbaba Ayakkabı Yüzlük Derilerinde Kullanılan Su Miktarı ve Mamül Deri Kalitesinin Tesbiti Üzerinde Bir çalışma. İ.U. Vet. Fak. Derg., 17(2) 89-95.
- 9- Blajan L (1991) Deri Kalitesi Üzerine Kesimhanе Koşulları ve Uygulamaların Etkileri. Uluslararası Deri, Kıl ve Yapağı Sempozyumu. Ç. Ü. Zir. Fak. Bildiri No: 2-3, Adana.
- 10- Blajan L (1991) Hastalıkların Deri ve Lif Üretilimi Üzerine Etkileri. Uluslararası Deri, Kıl ve Yapağı Sempozyumu. Ç. Ü. Zir. Fak., Bildiri No: 2-2, Adana.
- 11- Civcık A (1981) Kurban Bayramında Konya-Ereğli'de Elde Edilen Küçükbaş Hayvan Derileri Üzerinde Bir Çalışma. İ.U. Vet. Fak. Hist. ve Embri. Kürsüsü, İstanbul.
- 12- Düzgüneş O, Kesici T, Gürbüz F (1983) İstatistik Metotları- I. Ders Kitabı. A.Ü. Zir. Fak., Yayın No: 861, Ankara.
- 13- Erokhin AI, Aibazov OA, Al-Lakham B, Losev GG, Ignatov YU (1990) Sheep skin quality of Romanov sheep and their Crossbreds. Ovtsevodstvo, 1: 39-40, ABA, 59 (12) 6760.
- 14- Eskolin M, Marjoniemi M, Mantysalo E (1991) Koyun Derilerinin Fiziksel Farklılıklarını ve Kullanımı. Uluslararası Deri, Kıl ve Yapağı Sempozyumu. Ç. Ü. Zir. Fak., Bildiri No: 2-1, Adana.

Tablo 4. Derilerin Fiziksel Özelliklerine Alt Ortalamalar ve Önem Kontrolü Sonuçları.

Gruplar	n	Paralel Kainlik (mm)		Dik Kainlik (mm)		Paralel Kopma (kgf/cm ²)		Dik Kopma (kgf/cm ²)		Paralel Uzama (%)		Dik Uzama (%)		Gatlama (kgf/mm)		Patlama (kgf/mm)		
		X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	X ± Sx	
Merinos	6	0.93 ± 0.01 cde	0.92 ± 0.03 bcd	161.67 ± 24.15 abc	136.81 ± 8.35 abc	58.50 ± 2.08	69.50 ± 3.37	1.02 ± 0.26 bcd	1.43 ± 0.28 bcd	87.00 ± 9.02	82.83 ± 7.16	1.67 ± 0.25 abc	1.94 ± 0.21 ab	1.94 ± 0.21 ab	1.83 ± 0.44 abc	1.75 ± 0.16 a	1.83 ± 0.44 abc	
LX (LXM) (F1)	6	0.93 ± 0.02 cde	0.89 ± 0.02 bcde	123.24 ± 20.29 bcd	118.17 ± 14.48 abcde	62.30 ± 7.16	56.67 ± 5.93	102.00 ± 5.86	102.00 ± 5.86	86.83 ± 3.68	65.00 ± 3.76	1.75 ± 0.71 abc	1.75 ± 0.71 abc	1.75 ± 0.71 abc	1.75 ± 0.71 abc	1.02 ± 0.27 cd	1.02 ± 0.27 cd	
LX (LXM) (G1)	4	0.97 ± 0.04 bc	0.93 ± 0.02 bc	183.07 ± 52.25 ab	116.30 ± 49.29 abcde	161.96 ± 16.47 abc	64.01 ± 16.98 d	62.80 ± 11.29 e	68.40 ± 8.55	94.20 ± 11.50	60.00 ± 1.44	94.33 ± 5.44	1.67 ± 0.21 abc	1.67 ± 0.21 abc	1.67 ± 0.21 abc	1.67 ± 0.21 abc	2.00 ± 0.12 ab	2.00 ± 0.12 ab
MX (LXM) (F1)	6	0.88 ± 0.03 de	0.86 ± 0.03 cde	146.27 ± 16.47 abc	146.27 ± 16.47 abc	64.01 ± 16.98 d	62.80 ± 11.29 e	62.80 ± 11.29 e	62.80 ± 11.29 e	60.00 ± 1.44	94.33 ± 5.44	1.67 ± 0.21 abc	1.67 ± 0.21 abc	1.67 ± 0.21 abc	1.67 ± 0.21 abc	1.59 ± 0.33 abc	1.59 ± 0.33 abc	
HDX (HDXM) (G1)	5	1.14 ± 0.03 a	1.09 ± 0.03 a	150.04 ± 9.64 abc	120.45 ± 8.57 abc	60.00 ± 1.44	55.80 ± 4.55	98.20 ± 6.02	108.05 ± 20.83 abcde	108.05 ± 20.83 abcde	112.00 ± 3.32 bcd	1.44 ± 0.33 abc	1.44 ± 0.33 abc	1.44 ± 0.33 abc	1.44 ± 0.33 abc	1.44 ± 0.33 abc	1.44 ± 0.33 abc	
HDX (HDXM) (F1)	6	0.96 ± 0.03 bcd	0.93 ± 0.02 bc	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	125.95 ± 15.94 bcd	
ASBX M (F1)	5	1.05 ± 0.02 ab	0.97 ± 0.03 b	153.57 ± 19.09 abc	153.57 ± 19.09 abc	60.50 ± 3.43	60.50 ± 3.43	90.96 ± 10.96 de	90.96 ± 10.96 de	90.96 ± 10.96 de	90.96 ± 10.96 de	90.75 ± 2.25	99.75 ± 5.47	1.05 ± 0.22 bcd	1.05 ± 0.22 bcd	1.05 ± 0.22 bcd	1.05 ± 0.22 bcd	
ASBX (ASBXM) (G1)	4	0.97 ± 0.01 bc	0.93 ± 0.01 bc	96.86 ± 25.86 cd	96.86 ± 25.86 cd	70.94 ± 24.35 cd	70.94 ± 24.35 cd	70.94 ± 24.35 cd	70.94 ± 24.35 cd	70.94 ± 24.35 cd	70.94 ± 24.35 cd	50.50 ± 2.36	94.50 ± 11.26	0.77 ± 0.45 cd	0.77 ± 0.45 cd	0.77 ± 0.45 cd	0.77 ± 0.45 cd	
ASBX (ASBXM) (F1)	4	0.87 ± 0.04 de	0.84 ± 0.04 de	89.74 ± 44.35 cd	89.74 ± 44.35 cd	83.00 ± 0.01 de	146.30 ± 16.45 abc	130.87 ± 15.87 abc	130.87 ± 15.87 abc	130.87 ± 15.87 abc	130.87 ± 15.87 abc	57.40 ± 4.53	97.00 ± 9.05	1.70 ± 0.39 ab	1.70 ± 0.39 ab	1.70 ± 0.39 ab	1.70 ± 0.39 ab	
ASBX (ASBXM) (G1)	4	0.87 ± 0.06 de	0.86 ± 0.04 de	153.00 ± 42.92 abc	116.29 ± 42.92 abc	102.86 ± 11.50 cd	102.86 ± 11.50 cd	102.86 ± 11.50 cd	102.86 ± 11.50 cd	102.86 ± 11.50 cd	112.67 ± 6.23	1.93 ± 0.66 ab	1.93 ± 0.66 ab	1.93 ± 0.66 ab	1.93 ± 0.66 ab	1.93 ± 0.66 ab	1.93 ± 0.66 ab	
HDX (HDXM) (F1)	5	0.85 ± 0.02 e	0.83 ± 0.03 de	159.17 ± 14.28 abc	159.17 ± 14.28 abc	157.48 ± 17.21 abc	105.85 ± 10.28 bcd	105.85 ± 10.28 bcd	105.85 ± 10.28 bcd	105.85 ± 10.28 bcd	105.85 ± 10.28 bcd	95.33 ± 5.64	1.60 ± 0.18 abc	1.98 ± 0.05 ab	1.98 ± 0.05 ab	1.98 ± 0.05 ab	1.98 ± 0.05 ab	
ASBX IV (F1)	6	0.91 ± 0.03 cde	0.89 ± 0.03 bcde	157.73 ± 20.06 a-	157.73 ± 20.06 a-	0.81 ± 0.03 e	147.19 ± 12.39 ab	217.73 ± 20.06 a-	217.73 ± 20.06 a-	217.73 ± 20.06 a-	57.50 ± 3.35	108.17 ± 9.80	2.27 ± 0.20 a	2.27 ± 0.20 a	2.27 ± 0.20 a	2.27 ± 0.20 a	2.27 ± 0.20 a	2.27 ± 0.20 a
HD (HDXV) (G1)	4	0.87 ± 0.03 de	0.86 ± 0.05 cde															
Önem		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

***: (P<0.001), **: (P<0.01); Öneşiz. a, b, c: Aynı sınıfta farklı harf taşıyan gruplar arası fark önemlidir (P<0.05).

- 15- Greeff JC, Faure AS, Minnaar GJ, Schoeman SJ (1991) Non-genetic Factors affecting Pelt Traits in Karakul Sheep. South African J. Anim. Sci., 21(4) 173-178.
- 16- Harmancıoğlu M, Yakalı T (1973) Kurban Derileri Üzerinde Bir Araştırma. TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi, 5-8 Kasım 1973, Ankara.
- 17- Koşar T (1991) Problems and expectations of the Turkish private leather industry. Int.Sym. on Production of Hides, Skins, Wool and Hair. 2-6 November 1991. p.n.: 2-6, Adana- Turkey.
- 18- O'floherty F, Roddy WT, Collar RM (1978) The Chemistry and Technology of Leather. R.E. Krieger Publishing Company. Malabar, Florida.
- 19- Öncü C (1968): Mezbaha Mahsülleri Teknolojisi- I: Dericilik Temel Bilgileri. Ders Kitabı. A.Ü. Zir. Fak., Yayın No: 322, 2-12.
- 20- Özçörkci M (1994) Deri ve Deri Mamülleri Sanayii (1994 ve 1995 Yıllarına İlişkin Değerlendirme). Deri Dergisi, s: 8-12.
- 21- Ryan BF, Joiner BL, Ryan TA (1985) Minitab. PWS Kent Publishing Company, Boston.
- 22- Sarkar KT (1974) Theory and Practice of Leather Manufacture. Madras.
- 23- Sharphose JN (1983) Leather Technician's Handbook. Leather Producers Association, London.
- 24- Sipahi N, Böler S, Berkay K, Hakimoğlu İ (1980) Morkaraman, Dağlıç ve Kırıçık Koyun Derilerinin Gıysılık Deri Üretimine Uygunluk Dereceleri Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK VHAG-266 No'l'u proje kesin raporu.
- 25- TS 171; Salamura (Tuzlu Yaş) Koyun Derileri. TSE 1964.
- 26- TS 4115; Mamül Deriler- Deney Numunelerinin Fiziksel Deneyleşir için Kondisyonlanması Metotları. TSE 1986.
- 27- TS 4873; Kuzu hamderilerinin Tarif-Sınıf-Özellik ve Örnek Alma Şekilleri. TSE 1986.
- 28- TS 236; Mamül Derilerin ve Köselelerin Fiziksel Muayene Metotları. TSE 1986.
- 29- TS 4113; Mamül Deriler-Numune Alma Metotları. TSE 1986.
- 30- TS 4117; Mamül Deriler-Kopma Dayanımı ve Uzama tayini Metotları. TSE 1986.
- 31- TS 4131; Mamül Deriler-Sırça Dayanımı ve Gerilebilirlik Tayini. TSE 1986.
- 32- Unido (1976) Acceptable Quality Levels in Leathers. United Nations, New York.
- 33- Yakalı T (1991) Türkiye'de Ham Derinin Üretiminden Deri Sanayiine Aktarılınca Kadarki Süreçte Geçirdiği Evreler. Uluslararası Deri, Kil ve Yapağı Sempozyumu. Ç.Ü. Zir. Fak., Bildiri No: 2-4. Adana.
- 34- Yakalı T, Dikmelik Y (1980) Siyah Alaca Genç Boğa Ham ve İşlenmiş Derilerinin Bazı Önemli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi. s: 529-542., 29 Eylül-3 Ekim 1980, İstanbul.
- 35- Yazıcıoğlu T (1981): Kürk Teknolojisi. Ders kitabı. Ege Ü. Zir. Fak., Yayın No: 358, 9-11, Bornova- İzmir.